



ELASTISCHE, WATERGEDRAGEN, GEKLEURDE STRUCTUUR-COATING VOOR GEVELS EN KUNSTWERKEN. WATERDICHT, ADEMEND. SAMENGESTELD UIT ACRYLHARSEN MET INTERNE WEEKMAKING EN OPGEVULD MET INERTE KWARTSKORRELS.

Toepassing

INDUCRYL TQ QUARTZ wordt gebruikt voor de esthetische waterdichting en bescherming van verschillende bouwconstructies in baksteen, beton, cementbepleistering, sierpleisters,... **INDUCRYL TQ QUARTZ** wordt gebruikt bij nieuwbouw en renovatie en in het bijzonder waar scheuren, barsten en/ of oneffenheden eenvoudig dienen gemaskeerd te worden of waar voor een korrelachtige eindafwerking geopteerd wordt.

Productbeschrijving

INDUCRYL TQ QUARTZ is een dikvloeibare pasta klaar voor gebruik en bestaat standaard in "French Stone" kleur. Na droging vormt **INDUCRYL TQ QUARTZ** een ononderbroken waterdicht maar ademend en U.V.-bestendig membraan. **INDUCRYL TQ QUARTZ** is opgevuld met inerte kwartskorrels afkomstig van verbrijzelde en gemalen natuursteen, die aan het product een korrelachtige eindstructuur en een grote erosieweerstand geven. **INDUCRYL TQ QUARTZ** overbrugt barstjes en scheuren en maskeert oneffenheden van de ondergrond.

Karakteristieken en eigenschappen

Aspect	dikvloeibaar
Soortelijk gewicht	+/- 1,65
Gehalte aan droge stoffen	75% +/- 1
Type grondstof	gemodificeerde acrylaten en kwartskorrels
Type mengsel	emulsie
Oplosmiddel	water
Waterdichtheid	totaal vanaf 1000 g/m ²
Doorlaatbaarheid	+/- 350 g/m ² /24 uur film bij 500g/m ² (A.S.T.M.E. 96-53T)
Rekvermogen	> 200%
	samentrekking na uitrekking 100%
Slijtvastheid	Usabel 5000 toeren, geen slijtage Tabert 3000 toeren, geen slijtage

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

De ondergrond dient de nodige draagkracht te hebben, gezond te zijn, zuiver, ontdaan van twijfelachtige en loszittende lagen en voldoende droog te zijn. Bakstenen en blokken voor buitenmetselwerk evenals het voegwerk, moeten vorstvast zijn, geen alkaliën of zwelmiddelen bevatten en vrij zijn van uitbloeiingszouten. Sterk zuigende en verpoederende ondergronden dienen voorbehandeld te worden met INDUPACT, waarbij de overeenstemmende gebruiksaanwijzing dient gerespecteerd te worden.

Werkmethode

INDUCRYL TQ QUARTZ wordt in 2 lagen aangebracht met de borstel, de rol of het spuitpistool. Men kan aan **INDUCRYL TQ QUARTZ** een weinig water toevoegen om de gewenste consistentie te bekomen. Goed mechanisch omroeren voor gebruik.



Voorzorgen

De minimum filmvormingstemperatuur van **INDUCRYL TQ QUARTZ** is 10°C. Zoals gebruikelijk bij watergedragen verfsystemen mag er niet rechtstreeks in volle zon, bij nevel, bij regen of dreigende regen, bij vorst of dreigende nachtvorst worden gewerkt. Om aanzetten te vermijden wordt nat in nat gewerkt. Het materiaal kan na gebruik onmiddellijk gereinigd worden met water of zeepwater.

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Verbruik/Dosering

0,350 – 0,500 kg / m² / laag

Verpakking

12,5 kg

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.