

Productomschrijving

SILVANOL LM is een transparant, mat houtimpregneermiddel met fungicide eigenschappen, voor de behandeling van buitenschrijnwerk, beantwoordend aan de VOC 2010 normen.

Gebruik

SILVANOL LM dringt diep in het hout en respecteert zijn natuurlijke houtstructuur. Het is een decoratieve en beschermende matte afwerking.

SILVANOL LM is waterdampdoorlatend en waterafstotend.

SILVANOL LM is niet filmvormend en bladdert niet af.

SILVANOL LM is UV-bestendig en de film is beschermd tegen schimmelaftbraak.

SILVANOL LM laat zich zeer gemakkelijk aanbrengen op grote oppervlakken zoals afsluitingen, balken, chalets, omheiningen, balustrades en is ook geschikt voor ramen en deuren.

Ondergronden

Voorbehandeling van de ondergrond

Nieuw hout

- Curatieve behandeling: Schuren, stofvrij maken
1 laag **SILVANOL TRI-ACTIV**
2^e, 3^e en 4^e laag **SILVANOL LM**
- Preventieve of decoratieve behandeling: Schuren, stofvrij maken
Harsrijke tropische houtsoorten ontvetten met ammoniakhoudend water, wasbenzine of perchloorethyleen
Op eik nooit ammoniakhoudend water gebruiken maar wel perchloorethyleen
1^e, 2^e en 3^e laag **SILVANOL LM**

Gevernist of gebeitst hout in goede staat

- Schuren, stofvrij maken en ontvetten
2 lagen **SILVANOL LM** aanbrengen i.g.v. niet maatvast houtwerk of 2 lagen **SILVANOL LS** i.g.v. maatvast houtwerk.

gevernist of gebeitst hout in slechte staat

- Oude lagen volledig verwijderen met **PICKOFF**
- Afwassen met **SYNTHETISCHE VERDUNNER**, wasbenzine of perchloorethyleen
- Indien nodig curatieve behandeling met **SILVANOL TRI-ACTIV**
- Schuren, stofvrij maken en de 1^e, 2^e en 3^e laag **SILVANOL LM** aanbrengen.

OPMERKING:

- Voor een duurzame bescherming buiten altijd met een gekleurde versie werken (minimum 2 lagen gekleurd voor buiten)
- Het product is bestemd voor de behandeling van buitenschrijnwerk.

SILVANOL LM

Transparant impregneermiddel

Verwerking van het product

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 3 uur
- Overschilderbaar 20 uur

Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur 10°C
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 80%

Verwerking en verduunning

- borstel Gebruiksklaar

Reiniging materiaal

- White spirit of **STELCLEANER**

Samenstelling

- Bindmiddel(en) Alkydharsen
- Pigment(en) Lichtstabele, gekleurde pigmenten
- Oplosmiddel Alifatische koolwaterstoffen
- Droge stofgehalte In gewicht: 30 ± 2%
In volume: 26 ± 3%
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (catA/e) :
400 g/l (2010).
Dit product bevat max. 400 g/l VOS.

Eigenschappen

- Aspect Mat tot Lage zijdeglans
- Kleur 1 transparant.
11 standaardkleuren.
Via **het TRIMETAL kleurenmengsysteem**
- Bijkleuren
- Densiteit bij 20 °C. 0,89 ± 0,05
- Theoretisch rendement ± 17 à 18 m²/l per laag afhankelijk van de absorptie van het hout

Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.

Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag toegezonden worden.

Buiten bereik van kinderen houden.

Tijdens de toepassing en de droging een voldoendeverluchting voorzien en de aanwezigheid van open vuur en andere ontstekingsbronnen vermijden.



Trimetal