

## Productomschrijving

**MAGNATEX MAT SF** is een oplosmiddelvrije muurverf met mat aspect op basis van vinylcopolymeren. Reukarm en verdoezelt onvolkomenheden in de ondergrond.

## Gebruik

**MAGNATEX MAT SF** is een hoogwaardige verf, toepasbaar op muren en plafonds. Is mooi wit, niet spattend en heeft een volkomen mat uitzicht, zelfs in scheerlicht.

**MAGNATEX MAT SF** heeft een hoog dekkend vermogen en biedt derhalve een hoog rendement: daadwerkelijke terugdringing van loon- en materiaalkosten.

**MAGNATEX MAT SF** kan binnen worden aangebracht op de meest diverse ondergronden: pleister, gipskartonplaten, baksteen, beton, enz. en hecht uitstekend.

**MAGNATEX MAT SF** voldoet aan klasse 2 volgens EN-13300 voor wat betreft de natte slijtvastheid.

## Ondergronden

**MAGNATEX MAT SF** is toepasbaar binnen op elke zuivere, coherente, winddroge en stofvrije muur.

### Voorbehandeling van de ondergrond

#### Onbeschilderd

- Minerale ondergronden:  
Beton: 1<sup>e</sup> laag **MAGNATEX MAT SF** of **MAGNAPRIM FIX**.  
Cellenbeton: 1<sup>e</sup> laag **MAGNATEX MAT SF** of **MAGNAPRIM FIX**.  
Pleisterwerk: **MAGNAPRIM FIX**(eventueel 5 tot 10% verdund met water)
- Poederende ondergronden: vers metselwerk of beton: 1<sup>e</sup> laag **MAGNAPRIM FIX**(eventueel 5 tot 10 % verdund met water)
- Hout en houtderivaten: 1 grondlaag **MAGNAPRIM ISOL**.
- Gipskarton: 1<sup>e</sup> laag **MAGNATEX MAT SF** 5 à 10% verdund met water of **MAGNAPRIM FIX**(eventueel 5 à 10 % verdund met water).

#### Geschilderd

- In goede staat: reinigen, glanzende oppervlakken mat schuren.
- In slechte staat: niet hechtende verf verwijderen, krijtende ondergronden fixeren met **MAGNAPRIM FIX**(eventueel 5 tot 10 % verdund met water).

Opmerking: Bij aanwezigheid van wateroplosbare vlekken: nicotine (in plaatsen waar gerookt wordt), aniline kleurstoffen, altijd voorbehandelen met **MAGNAPRIM PRESTIGE** of **DIALPRIM** onverdund.

### Afwerking

- Op voorbereide ondergrond, aanbrengen van 1 tot 2 lagen **MAGNATEX MAT SF** tot dekking.

# MAGNATEX MAT SF

## Matte latex muurverf voor binnen

### Verwerking van het product

#### Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 60 min.
- Overschilderbaar 6 uur

#### Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 10°C
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C – max. 30°C
- Relatieve vochtigheid Max. 80%

#### Verwerking en verdunning

- borstel en rol Onverdund
- Spuit Conventioneel: max. 15% water  
Airless: druk: 150 bar onverdund – spuitkop: 19/50

#### Reiniging materiaal

- Water.

### Samenstelling

- Bindmiddel(en) Vinylcopolymeer
- Pigment(en) Titaandioxyde en natuurlijke vulstoffen
- Oplosmiddel Water
- Droge stofgehalte In gewicht: 60 ± 2%  
In volume: 40 ± 2%
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (catA/a) :  
30 g/l (2010).  
Dit product bevat max. 3 g/l VOS.

### Eigenschappen

- Aspect Mat
- Kleur Wit + 3 basissen: AW, AM en AC
- Bijkleuren Via de **TRIMETAL ACOMIX kleurenmengmachine**
- Densiteit bij 20°C 1,51 ± 0,05
- Theoretisch rendement 13 m<sup>2</sup>/l per laag naargelang absorptie van de ondergrond
- Din EN 13300 natte slijtvastheid : klasse 2  
dekkend vermogen : klasse 1  
glansgraad : mat  
korrelgrootte : fijn ≤ 100µ

### Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

### Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.  
Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.  
Buiten bereik van kinderen houden.



**Trimetal**