

## PREPARAAT VOOR ZOUTREMMING BIJ SCHILDERWERKEN

### Toepassing

**SALTPRIM** wordt gebruikt voor de remming van oplosbare zouten in metselwerk alvorens dit wordt geschilderd met een waterdichte coating of verf. Is enkel combineerbaar met een verf uit het Rewah assortiment en mag niet met een ander verfsysteem overschilderd worden.

### Productbeschrijving

**SALTPRIM** is een geconcentreerd preparaat, klaar voor gebruik, met thixotroop karakter. **SALTPRIM** lost de aanwezige zouten op en dringt ze terug in de steen waardoor deze geen nadelige effecten meer kunnen hebben op de afwerkingslagen. **SALTPRIM** dient steeds te worden overschilderd met een waterdichte coating of verf uit het Rewah assortiment. Verder dient ook vermeden te worden dat zich vochtinfiltraties achter de met **SALTPRIM** behandelde zones kunnen voordoen.

### Karakteristieken en eigenschappen

Aspect	thixotroop
Soortelijk gewicht	0,95
Kleur	Melkachtig wit transparant na droging

### Gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding

Het te behandelen oppervlak dient geschikt te zijn en in goede staat. Het moet droog en zuiver zijn en ontdaan van stof, vuil, vet en alle loszittende en vreemde materialen. Metselwerk en alle andere te behandelen materialen met inbegrip van het voegwerk, moeten vorstbestendig zijn, en mogen geen alkaliën of zwelmiddelen bevatten. De aanwezige zouten worden grondig en droog weggeborsteld. Alle gebreken die aanleiding zouden kunnen geven tot vochtinfiltratie achter de zones die met **SALTPRIM** behandeld werden dienen zorgvuldig hersteld te worden.

#### Werkmethode

**SALTPRIM** wordt aangebracht met de borstel in een voldoende dikke en egaal uitgestreken laag. Eens aangebracht trekt de witte laag in de ondergrond en blijft er aan het oppervlak een transparante, licht verdonkerende, laag over. Doorgaans duurt het minimum 48 uur alvorens de **SALTPRIM** volledig in de ondergrond is ingedrongen. Enkel en alleen wanneer de **SALTPRIM** volledig in de ondergrond is ingetrokken mogen de afwerkingslagen aangebracht worden. **SALTPRIM** mag enkel worden aangebracht op een minerale ondergrond en niet op verf. Restanten **SALTPRIM** die toch op verf zouden terecht komen dienen met een propere vod volledig te worden verwijderd gezien anders hechtingsproblemen kunnen ontstaan.

#### Waarschuwing

De minimumtemperatuur voor het aanbrengen van **SALTPRIM** is 5°C. Het materiaal waarmee **SALTPRIM** werd aangebracht, dient te worden gereinigd met white spirit.

### Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen 2001/58/EG. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

**Verbruik/Dosering**

+/- 400 g/m<sup>2</sup>

**Verpakking**

1 kg

**Houdbaarheid**

Minimum 6 maand na levering. Bij langere opslag, gelieve ons te raadplegen.

**Nawoord**

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.