

## Productomschrijving

**SILVATANE PU ACRYL BRILLANT** is een transparante hoogglans acryl-urethaan vernis voor houtwerk op basis van water voor binnen en buiten (zie ook opmerking beneden).

## Gebruik

**SILVATANE PU ACRYL BRILLANT** is aangewezen voor het verfraaien en beschermen van binnenhoutwerk zoals parketvloeren, schrootjes, trappen, meubelen, ...

**SILVATANE PU ACRYL BRILLANT** is volkomen kleurloos en vergeelt niet zodat het natuurlijk aspect van het hout ongewijzigd blijft.

**SILVATANE PU ACRYL BRILLANT** heeft een voortreffelijke slijtvastheid en is uitstekend bestand tegen klassieke huishoudproducten zoals olie, wijn, azijn, mosterd, detergents.

**SILVATANE PU ACRYL BRILLANT** is reukarm en droogt snel zodat meerdere lagen per dag kunnen aangebracht worden.

## Ondergronden

**SILVATANE PU ACRYL BRILLANT** wordt toegepast op hout dat volledig droog, gezond en zuiver is of op voorbereide houtoppervlakken.

### Voorbehandeling van de ondergrond

#### Nieuw hout

- Droog schuren en stofvrij maken.

#### Gevernist hout in goede staat

- Ontglanzen door licht mat schuren (voorafgaandelijke hechtingstest uitvoeren).

#### Gevernist hout in slechte staat

- Oude lagen volledig afbijten met **PICKOFF** (zie technische fiche).

#### Oude geboende houten ondergronden

- Boenwas volledig verwijderen door afschrapen en grondig ontvetten met wasbenzine of perchloorethyleen.

**Op zuigende houtsoorten wordt een eerste laag verdund met 10% water toegepast**

### Afwerking

**SILVATANE PU ACRYL BRILLANT** wordt aangebracht in één tot drie lagen.

- Bloot hout: 3 lagen.
- Reeds gevernist hout: 1 tot 2 lagen.
- Als toplaag op acryl- of vinylverven: 1 tot 2 lagen.

Opmerking: **SILVATANE PU ACRYL BRILLANT** voor buiten is enkel bedoeld als toplaag voor acryl- en vinylverven en niet als kleurloze afwerking voor hout buiten.

# SILVATANE PU ACRYL BRILLANT

## Kleurloze watergedragen acryl-urethaan vernis

### Verwerking van het product

#### Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 30 min.
- Overschilderbaar 24 uur

#### Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur 10°C
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 80%

#### Verwerking en verdunding

- Langharige borstel (min 5 cm breed) Gebruiksklaar
- Mohair of lakrol (voor grotere opp) Gebruiksklaar
- Pistool Af te raden voor parkettoepassingen

#### Reiniging materiaal

- Water.

### Samenstelling

- Bindmiddel(en) Urethaanacrylaatharsen
- Pigment(en) Zonder
- Oplosmiddel Water en glycoethers
- Droge stofgehalte In gewicht: 30 ± 2%
- In volume: 28 ± 2%
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (catA/e) :  
150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).  
Dit product bevat max. 100 g/l VOS.

### Eigenschappen

- Aspect Hoogglans
- Kleur Kleurloos, transparant
- Bijkleuren Via de **TRIMETAL** kleurenmengmachine
- Densiteit bij 20 °C 1,03 ± 0,05
- Theoretisch rendement 12 m<sup>2</sup>/l naargelang de ruwheid en de porositeit van de ondergrond

### Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

### Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.  
Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.  
Buiten bereik van kinderen houden.



**Trimetal**