

Productomschrijving

SILVATANE PU ACRYL SATIN is een transparante zijdeglans acryl-urethaan vernis voor houtwerk op basis van water voor binnen en buiten (zie ook opmerking beneden).

Gebruik

SILVATANE PU ACRYL SATIN is aangewezen voor het verfraaien en beschermen van binnenhoutwerk zoals parketvloeren, schrootjes, trappen, meubelen, ...

SILVATANE PU ACRYL SATIN is volkomen kleurloos en vergeelt niet zodat het natuurlijk aspect van het hout ongewijzigd blijft.

SILVATANE PU ACRYL SATIN heeft een voortreffelijke slijtvastheid en is uitstekend bestand tegen klassieke huishoudproducten zoals olie, wijn, azijn, mosterd, detergents.

SILVATANE PU ACRYL SATIN is reukarm en droogt snel zodat meerdere lagen per dag kunnen aangebracht worden.

Ondergronden

SILVATANE PU ACRYL SATIN wordt toegepast op hout dat volledig droog, gezond en zuiver is of op voorbereide houtoppervlakken.

Voorbehandeling van de ondergrond

Nieuw hout

- Droog schuren en stofvrij maken.

Gevernist hout in goede staat

- Ontglanzen door licht mat schuren (voorafgaandelijke hechtingstest uitvoeren).

Gevernist hout in slechte staat

- Oude lagen volledig afbijten met **PICKOFF** (zie technische fiche).

Oude geboende houten ondergronden

- Boenwas volledig verwijderen door afschrapen en grondig ontvetten met wasbenzine of perchloorethyleen.

Op zuigende houtsoorten wordt een eerste laag verdund met 10% water toegepast

Afwerking

SILVATANE PU ACRYL SATIN wordt aangebracht in één tot drie lagen.

- Bloot hout: 3 lagen.
- Reeds gevernist hout: 1 tot 2 lagen.
- Als toplaag op acryl- of vinylverven: 1 tot 2 lagen.

Opmerking:

- Voor **SILVATANE PU ACRYL SATIN** is het verplicht de bus met de grootste zorg om te roeren tot volledige homogeniteit en dit zowel voor als tijdens de uitvoering.
- **SILVATANE PU ACRYL SATIN** voor buiten is enkel bedoeld als toplaag voor acryl- en vinylverven en niet als kleurloze afwerking voor hout buiten.

SILVATANE PU ACRYL SATIN

Kleurloze watergedragen acryl-urethaan vernis

Verwerking van het product

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 30 min.
- Overschilderbaar 24 uur

Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur 10°C
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 80%

Verwerking en verdunding

- Langharige borstel (min 5 cm breed) Gebruiksklaar
- Mohair of lakrol (voor grotere opp.) Gebruiksklaar
- Pistool Af te raden voor parkettoepassingen

Reiniging materiaal

- Water

Samenstelling

- Bindmiddel(en) Urethaan acrylaatharsen
- Pigment(en) Zonder
- Oplosmiddel Water en glycoethers
- Droge stofgehalte In gewicht: 30 ± 2%
- In volume: 28 ± 2%
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (catA/e) :
150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).
Dit product bevat max. 100 g/l VOS.

Eigenschappen

- Aspect Zijdeglans
- Kleur Kleurloos, transparant
- Bijkleuren Via de **TRIMETAL** kleurenmengmachine
- Densiteit bij 20 °C 1,03 ± 0,05
- Theoretisch rendement 12 m²/l naargelang de ruwheid en de porositeit van de ondergrond

Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.
Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.
Buiten bereik van kinderen houden.

